

Ciment à prise rapide poudre à diluer en seau (5 kg)



Caractéristiques

Type de conditionnement : *Seau*

Couleur : *Gris*

Utilisation : *Intérieur/Extérieur*

Poids (kg) : *5*

Avantages

- Prise très rapide.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Ciment à prise rapide pour utilisation en maçonnerie.

■ Détails techniques

Température d'application (°C) : +5 à +30.

Temps de prise à 20°C (min) : 2.

Taux de gâchage pur : 1 l d'eau pour 3 kg (1 volume d'eau pour 3 volumes de ciment).

Taux de gâchage mortier : 1/2 volume d'eau, 1 volume de ciment et 1 volume de sable.

■ Conseils

Sur support poreux ou à des températures élevées, humidifier au préalable.

Ne pas utiliser par temps de pluie, de gel ou à fort ensoleillement.

Conserver à l'abri de l'humidité.

■ Durée de vie

12 mois.

■ Application(s)

Matériaux de construction.

■ Mode d'utilisation

1. Sur support propre, dépoussiéré et dégraissé.
2. Appliquer le ciment dilué sur le support avec l'accessoire adéquat.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Seau**

Hauteur (cm) : 20
Longueur (cm) : 24
Profondeur (cm) : 24
Poids net (kg) : 5
Poids brut (kg) : 5,212



3 701395 127071

Surconditionnement 1



x 72.00

Palette

Hauteur (cm) : 73
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 360
Poids brut (kg) : 393,6



3 701395 127859